


# ALÜMİNA POTA VE KAYIKLAR

Yüksek saflıkta (>%99) alümina (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) yüksek ergime sıcaklığı, mukavemeti, sertliği ve kimyasal direnci sayesinde yüksek sıcaklık altında (1700°C'ye kadar) ve korozif ortamlarda yaygın kullanım alanı bulan bir teknik seramiktir. Genellikle metal ergitme, seramik toz sentezi, kalsinasyon, ısıl işlem vb. işlemlerde kap veya altlık olarak kullanılabilir.

## Alümina Kayıklar



Ürün Kodu ENS	Hacim (ml)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
B1-2	2	35	10	10
B1-15	15	90	15	17
B2-30	30	100	30	12
B3-50	50	110	35	20
B3-150	150	120	50	35
B3-250	250	175	55	30
B4-50	50	155	25	15
B5-5	5	90	12	8

## Silindirik Alümina Potalar (Standart Form)



Ürün Kodu ENS	Hacim (ml)	Çap (mm)	H (mm)
S1-3	3	18	18
S1-15	15	30	25
S1-25	25	35	35
S1-50	50	45	45
S1-100	100	50	60
S1-300	300	75	75
S1-750	750	100	100
S1-1000	1000	100	125
S1-1500	1500	120	140

## Silindirik Alümina Potalar (Uzun ve Kısa Form)



Ürün Kodu ENS	Hacim (ml)	Çap (mm)	H (mm)
S2-50	50	35	70
S2-75	75	30	110
S2-125	125	45	100
S3-250	250	110	30
S3-500	500	110	65

## Alümina Kapak




Ürün Kodu ENS	Hacim (ml)	Çap (mm)	H (mm)
Y1-12	12	40	10
Y1-25	25	55	10
Y1-50	50	75	15
Y1-100	100	90	15
Y1-150	150	110	18
Y1-175	175	125	15

## Konik Alümina Potalar



Ürün Kodu ENS	Hacim (ml)	Alt Çap (mm)	Üst Çap (mm)	H (mm)
C1-25	25	25	33	35
C1-100	100	40	60	60
C1-150	150	40	65	75

## Yassı Alümina Potalar



Ürün Kodu ENS	Hacim (ml)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
K1-150	150	70	70	35
K2-30	30	60	60	12
D1-80	80	85	55	22
D1-800	800	210	123	35

### NOTLAR:

- Potalar %10 boyut toleransı ile üretilmektedir.
- Alümina seramiklerinin ısı şok direnci düşüktür ve ısı şokla çatlama söz konusu olabilir. 20°C/dk'dan daha hızlı ısıtma ve soğutmaya maruz kalmamalıdır.
- Alüminanın cam yapıcı kimyasallarla (SiO<sub>2</sub>, vb.) cam oluşturma eğilimi vardır. Cam oluşumu potaya zarar verebilir, aşınma ve sızmaya yol açabilir
- Katalog ürünlerinin stokları mevcuttur.
- Katalog ürünlerinin dışındaki şekil ve boyutlarda sipariş üzerine özel olarak üretim yapılabilir. Talepleriniz için lütfen bizimle bağlantı kurunuz.